



Коректност и професионализъм!

ТЕКОПЛАСТ С11

ОПИСАНИЕ:

ТЕКОПЛАСТ С11 представлява силно-водонамаляваща/суперпластифицираща химична добавка на база сулфориран ацетонформалдехиден кондензат. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблици 3.1/3.2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А. Съвместима с всички видове цимент.

Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, така също и при готови бетонови смеси, при които се изисква висока течливост, високи якости и дълготрайност.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:

По време на смесването молекулите на **ТЕКОПЛАСТ С11** се адсорбират върху повърхността на циментовите частици, като ѝ придават отрицателен потенциал и в следствие на електростатично отблъскване се осъществява диспергирането. По този начин полученият бетон се характеризира с по-ниско В/Ц, високи ранни и крайни якости.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Готови бетонови смеси
- Стоманнобетонни елементи, в т.ч. предварително напрегнати
- Ляти бетони
- Фундаменти
- Индустриални подове /шлайфани бетони/
- Мостове и конзоли
- Разтвори за подово отопление

ПРЕДИМСТВА:

- Пластичен бетон с ниско В/Ц съотношение
- Висока механична якост
- Удължено отворено време
- Хомогенност на бетоновата смес, без разслояване
- Увеличена водоплътност на бетона най-малко с 1 клас
- По-висока устойчивост на атмосферни условия
- Подобрена повърхност на бетона

ДОЗИРОВКА:

$0,6 \div 2,0\%$ от масата на цимента

Други дозировки могат да бъдат използвани, в случай на специални условия на работното място. В този случай се консултирайте с нашите специалисти.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

За получаване на оптимален пластифициращ ефект е желателно сухите материали да се омократ с $60 \div 70\%$ от водата. След това се влага добавката и след достатъчно хомогенизиране се добавя останалото количество необходима вода за получаване на желаната консистенция.

СЪВМЕСТИМОСТ:

- ПЕПЕЛИ
- **ТЕКОМ**® Рапид Антифриз
- **ТЕКОМ**® Антиккорозин 01
- **ТЕКОМ**® Микросилика
- **ТЕКОМ**® Реоконтрол
- **ТЕКОМ**® Забавител K25

Всеки проект да се тества. Ползвайте консултациите на нашите специалисти.



Коректност и професионализъм!

ТЕКОПЛАСТ С11

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Външен вид	Червено-кафява течност
Относителна плътност	$1,18 \pm 0.02 \text{g/cm}^3$
pH	10 ± 1
Съдържание на алкалии	$\leq 7\%$
Съдържание на хлориди	$\leq 0,1\%$

ОПАКОВКА:

5л и 20л. туби, 210л варели, 1000л контейнери и автоцистерна по заявка.

ВНИМАНИЕ!

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с препоръките на производителя информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни. Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел, нито да има законни задължения от настоящата информация, нито от писмени

СЪХРАНЕНИЕ:

Най-малко 12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, защитен от замръзване и директна слънчева светлина, при температура от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$.

препоръки или други съвети. Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти. Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

ТЕКОМ АД

СОФИЯ 1836 бул. "Владимир Вазов" №402-II ;
тел: 02/948-08-11; 0898 410 864/11 ; 0887 207 838/11 ;
факс: 02/ 847-42-69 www.tekom-bg.com
e-mail: tekom_unimat@abv.bg ; office@tekom-bg.com