



Коректност и професионализъм!

ПАБИЗОЛ-1

ОПИСАНИЕ:

Високоэффективна алкалоустойчива битумно-полимерна паста без разтворители, армирана с фибри. Отговаря на ТО 02-01/01.07.13г

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Външно хидроизолиране на:

- стени в основи;
- подложен бетон;
- фундаменти;
- пътни съоръжения;
- подземни паркинги;
- плоски покриви и наклонени бетонни покриви
- балкони и тераси;
- хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни и кръгли водостоци и др.;
- за предпазване от агресивни води и подобряване водонепропускливостта на бетона;

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Хидроизолация на плоски покриви: Чистата и здрава основа се грундира с „Пабизол-1“ и вода / 1 до 10 обемни части/. „Пабизол-1“ се нанася с четка, валик или машинно, като всеки следващ пласт се нанася, след като е изсъхнал предишния. Армиращият пласт се влага между отделните пластове на „Пабизол-1“

Хидроизолация на подземни части на сгради, колони и устои на пътни съоръжения, правоъгълни и кръгли водостоци и др. „Пабизол-1“ се полага както следва:

-За грундиране – „Пабизол-1“ се разрежда с вода в съотношение от 1 до 10 обемни части с вода.

-За обмазването препоръчваме пастата да се разрежи: 1 част „Пабизол-1“ и 0,15 части вода в тегловно отношение. За тези цели не се използва армиращ материал. Полагането се извършва с четка или валик.

Изравнителен слой: По-големите пукнатини в основата да се запълнят. Всички ъгли да се заоблят. Основата да се грундира с „Теком Грунд“. В случаите на порьозни основи и зидария да се положи изравнителен слой Теком „Пабизол-1“ с маламашка до престъргване.

Хидроизолиране на вертикални основи: Теком „Пабизол-1“ се нанася с плоска маламашка или с четка в два слоя. Вторият слой се нанася веднага, след като първият е достатъчно изсъхнал, така че полагането на

втория да не го нарани. Паузата между двата слоя не бива да надхвърля 24 часа. В случай на напорни води между двата слоя се полага стъклофибърна мрежа или нетъкан геотекстил. Преди направата на обратния насип хидроизолацията трябва да се защити по подходящ начин. Структурните фуги се изолират с хидроизолационните ленти.

Хидроизолиране на хоризонтални основи: При хидроизолиране при почвена влага Теком „Пабизол-1“ се нанася в два слоя върху плочата, след като грунда е изсъхнал. След като хидроизолационния слой е напълно изсъхнал, се покрива с двуслойно полиетиленово фолио, което да го предпази от последващата замазка.

Когато се хидроизолира срещу напорна вода Теком „Пабизол-1“ се нанася върху подложния бетон, след като изсъхне се защитава със замазка.

Хидроизолиране на балкони и тераси: Теком „Пабизол-1“ се нанася върху бетоновата плоча като междинна хидроизолация под замазката.

Обръщанията с хидроизолацията се обмазват до нивото на горния край на замазката. Ъглите и ръбовете се армират със стъклофибърна мрежа. След като хидроизолационният слой е напълно изсъхнал, се покрива с двуслойно полиетиленово фолио, което да го предпази от последващата замазка

ПРЕДИМСТВА:

- студено полагане;
- икономичен;
- не съдържа разтворители;
- силно еластичен;
- UV защита;
- паропроницаем;
- покривна мембрана без снадки;
- алкалоустойчив;
- армиран с фибри

РАЗХОД:

При ново строителство: 6,2kg/m² и два слоя армиращ материал

При ремонт: 4,2kg/m² и един слой армиращ материал

При изкърпване: 2,2kg/m² и един слой армиращ материал

При изпълнение на подземни



Коректност и професионализъм!

ПАБИЗОЛ-1

съоръжения на сгради , колони , устои, на пътни съоръжения, правоъгълни кръгли водостоци и др.:

-Разходна норма за грундиране –
0,4 до 0,6 kg/m²

-Разходна норма при обмазване при един пласт до 1 kg/m², в зависимост от обработваемата повърхност

СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява при температура над 0°C в оригинални неотворени опаковки.

Годност: най-малко 2 години от датата на производство.

ОПАКОВКА :

Бака - 10kg; 18 kg;

Чувал - 25 kg

ВНИМАНИЕ: Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия, в съответствие с препоръките на производителя.

Информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни. Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел, нито да има законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти. Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.

ТЕКОМ АД

*СОФИЯ 1836 бул. "Владимир Вазов" №402-II ;
тел: 02/948-08-11; 0898 410 864/11 ; 0887 207 838/11 ;
факс: 02/ 847-42-69 www.tekom-bg.com
e-mail: tekom_unimat@abv.bg ; office@tekom-bg.com*