



Коректност и професионализъм!

БЕТОНКОНТАКТ 01

КОНЦЕНТРАТ

ОПИСАНИЕ:

Контактен разтвор на полимерна дисперсия, не съдържа разтворители. Осигурява надеждно сцепление към проблемни основи, изравнителни подови замазки, керамични покрития и естествен камък.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За повишаване адхезията на стари повърхности от минерален състав:

- циментови замазки, гипсови мазилки, сухи мазилки, бетон

- варови и изравняващи циментови мазилки, гипсови облицовки и елементи от пенобетон

- проблемни минерални повърхности, с петна от боя и лепила

ПРЕДИМСТВА:

- бързо съхнещ, еднокомпонентен

- подобрява сцеплението, без

разтворители, намалява и изравнява водонапиването при следващи строителни операции.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Бетон контакт 01 концентрат предварително се разрежда с вода в съотношение до 1:4. Основата трябва да е небоядисана, чиста и новия бетон. Температурите на основата, околната среда и материала не трябва да бъдат по-ниски от 5 до 35°C.

ВНИМАНИЕ

Продуктите на Теком АД отговарят на изискванията на посочените нормативни документи, само при правилно съхранение, обработване и влагани при условия в съответствие с препоръките на производителя информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка. Информацията за продуктите е въз основа на опита и познанията ни. Разликите в материалите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността им за точно определена цел, нито да има законни задължения от настоящата информация, нито от писмени препоръки или други съвети. Потребителят трябва да провери пригодността на продукта към поставените цели. Теком АД запазва правото си да променя характеристиката на своите продукти. Правата на собственост на трети лица следва да бъдат спазвани. Всички

суха. Нанасянето се извършва чрез разпръскване, с четка или валеж. След матиране на повърхността тя е готова за Препоръки: Информацията отразява практическия опит и направените тестове. Необходимо е да се спазват специфични изисквания, необходимите процеси и съответните стандарти. Производителят гарантира качеството на продукта, но няма контрол в условията и начина на приложението му. Препоръчваме при съмнения, да тествате продукта при конкретни условия.

РАЗХОД:

0.2 - 0.4 кг на кв.м. в зависимост от порязността на основата

СЪХРАНЕНИЕ:

12 месеца в проветриви складови помещения при положителни температури. При транспорт да се пази от замръзване. При продължително съхранение да се разбърка преди употреба.

ОПАКОВКА :

В туби от 1, 5, 10, 20 литра, варели 200 литра и контейнери 1000 литра

Поръчки се приемат съгласно нашите условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на регионалната Техническа информация за съответния продукт, копия от която се предоставят по заявка.